



## **CRAQUELURE BASISLAAG + TOPLAAG**

Een systeem op waterbasis met 2 componenten dat het fijne netwerk van barsten van oud porselein, schilderijen, en meubels reproduceert.

### **GEBRUIKSAANWIJZING**

Keer de fles om om te mengen, niet schudden voor gebruik. Maak een proefvlak of een test.

1. Breng een dunne gelijkmatige laag CRAQUELURE-BASIS aan met een polyvine lakkwast. Vermijdt kwaststrepen en oneffenheden.

Bij het opdrogen wordt deze melkachtige witte laag transparant maar blijft kleverig.

2. Breng hierover een laag CRAQUELURE-TOP aan met een Polyvine lakkwast. Fijne barstjes verschijnen bij het opdrogen.

Craquelure wordt best gebruikt bij temp tussen 16° en 21° C. Hogere temperaturen kunnen uw werk doen mislukken. Is het werkelijk heel warm, gebruik dan een ventilator om het oppervlak af te koelen.

3. Men kan de barstjes doen uitkomen door er Craquelépatina (donker of wit) in te wrijven.

4. voor extra bescherming breng een extra laag CRAQUELURE-TOP aan

VERBRUIK 8m<sup>2</sup> per liter.

Droogtijd : 15min-1u afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

### **GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU, STOCKAGE**

Ongevaarlijk. Goed ventileren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Bij contact met de ogen: onmiddellijk uitwassen met warm water. Restanten niet in de gootsteen of de riool gieten. Het materieel kan gereinigd worden met zeep en water vooraleer de deklaag droog is.

Bescherm tegen extreme temperaturen tijdens stockage en toepassing.

Niet gebuiken onder 5°C.

*De hiervoor vermelde informatie is correct volgens onze vaststellingen. Omdat omstandigheden en toepassingen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen enkele waarborg geven. Wij raden u aan de geschiktheid van het product te proberen op een test-zone alvorens te starten met de eigenlijke toepassing.*

Polyvine België  
T. +32 (0)3 605 13 69  
www.polyvine.be  
info@polyvine.be

Polyvine Nederland  
www.polyvine.nl  
info@polyvine.nl